

速硬化性エポキシ樹脂接着剤

アルファレジン EP-5A/B

速硬化タイプです。

金属、セラミック、ボード、プラスチックス等に対して接着します。

接着強度の立ち上がりが早く、数時間で実用強度に達します。

性状

	EP-5A	EP-5B
外観	白色ペースト状	暗灰色ペースト状
主成分	エポキシ樹脂	ポリメルカプタン
配合比	100	100
ゲルタイム 25°C	約 5 分	
完全硬化時間 25°C	2 日	

接着性能試験

		アルファレジン EP	K社 速硬化タイプ
せん断接着力	2h50min 後	5.4	
Fe×Fe	4h 後	7.2	
N/mm ²	6h 後	8.5	
18°C 霧囲気中	7.5h 後	8.9	
	24h 後	10.3	4.4

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

Tel 052-804-4878 FAX052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>