

低黄変高耐候性タイル役物流し込み接着剤

アルファレジン EP-280A/287B

流し込み用接着剤です

リブタイル、凹凸タイル等に使用できます。タイル表面に接着剤が漏れず貼り合わせることが可能です。

耐黄変性に優れています。

従来のエポキシ樹脂のイメージを大幅に変えるものです。変色が極めて少なく、耐候性にも優れています。

耐酸性に優れています。

弊社他の接着剤と同様に、耐酸性を阻害しない配慮がなされています。施工後の酸洗いにも安心です。

耐水、耐煮沸性に優れています。

弊社接着剤は、他社品に比べ耐水性、耐煮沸性が際立って優れています。

	アルファレジン EP-280	
	主剤	硬化剤
外観	透明液状	白色ペースト状
主成分	変性エポキシ樹脂	変性ポリアミン
配合比(重量比)		
可使時間(25°C 分)	約 30 分	
指触乾燥時間(分)※	約 20 分	
常態時圧縮強度 N/cm	100%材料破壊 274	
98°C96 時間煮沸時強度	100%材料破壊 251	
特徴	変色が少なく、耐候性に優れる。 耐酸性、耐アルカリ性、耐水耐煮沸性に優れる。	

圧縮時接着力 (ボーダー) N/cm	常態時	457
	煮沸 24hr	468
	煮沸 144hr	402

圧縮時接着力は、45×45mm タイルを接着した後、1mm/分の圧縮スピードで被着体を圧縮し、タイルが破壊するまでの最大荷重を測定した。

アルファ化研株式会社
愛知県日進市浅田町下小深田 6-4
Tel 052-804-4878 FAX 052-805-3878