

ボンボンドロップシールの粘着力を復元します。

アルファコート EM-75-25

アルファコート EM-75-25 は、水性タイプで、ボンボンドロップシールの粘着力を復元できます。

粘着力の弱くなった箇所にアルファコートを薄く塗り、乾燥させると元の粘着力を回します。

【使用方法・使用上の注意】

刷毛などで塗布したい箇所に薄く塗布し、乾燥させてください。

数分程度で粘着性を発現しますが、3分～6分程度よく乾燥させることが望ましいです。

【アルファコート EM-75-25】

外観	乳白色エマルジョン
主成分	アクリルエステル共重合体
粘度 c p s /25°C	約 400
有効成分	約 50%

【使用上の注意】

アルファコートはアクリル樹脂をベースにしたポリマーエマルジョンです。

このアクリルエマルジョンは、樹脂の微細な粒子が水にコロイド状に乳濁したものです。シールなどに塗布し、乾燥させると皮膜が粘着性を発現します。この乾燥皮膜は、アクリル樹脂粒子同士が強く融着結合したものです。いったん乾いてしまったら元に戻りません。

- ① 使用する刷毛などの道具は、使用后必ず水洗いをしてください。
- ② 道具などを洗った廃液は、そのまま下水等に流すと水質汚濁の原因になります。ウエス等に吸収させ、償却ごみなどで処分するようにしてください。